

ESCAYOLA

Para reparación de molduras y escayolas

CAMPOS DE APLICACIÓN
- Útil y económico
- Para moldear y reparar materiales decorativos de escayola como molduras, plafones, rosetones, falsos techos, etc. en interiores.
- Relleno de grietas y agujeros.
- Manualidades
- Moldeo

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
- Acabado fino
- Color muy blanco y mate.
- No merma. Gran facilidad de lijado.
- Muy fácil aplicación. Rápido fraguado.

PRESENTACION


Estuche cartón con bolsa de plástico
1 kg / 15 estuches - caja / 36 cajas palet
Estuche cartón con 5 bolsas de plástico
5 kg / 4 estuches - caja / 28 cajas palet
Almacenamiento hasta 1 año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.






ESCAYOLA

MODO DE EMPLEO






Soporte

- Los soportes deben estar sanos, secos y libres de polvo, grasas y ceras.
- Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar.
- Si el fondo es muy absorbente o disgregable, aplicar una imprimación diluida. Aislar y proteger las partes metálicas una imprimación anticorrosiva.
- Humedecer el soporte antes de aplicar el producto

Aplicación

- Verter en un recipiente 1 parte de agua por 2 de PREPARADO DE ESCAYOLA y amasar hasta conseguir una pasta homogénea.
- No volver amasar una vez iniciado el fraguado.
- Aplicar con una paleta o espátula en el relleno de huecos y con una llana en los tendidos.
- Limpiar con agua las herramientas inmediatamente después de usar.



PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C ni superiores a 35 º C.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	
Composición:	Sulfato de cal semihidratado modifi cado
Densidad aparente:	0.75 ± 0.05 g/cc
Aspecto:	Polvo muy blanco
Tiempo de trabajo:	Aprox. 10 minutos a 20ºC
Tiempo de fraguado:	30 minutos a 20ºC.
Tiempo de secado:	Variables según espesor y condiciones climáticas



Grupo Puma S.L.
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba - ESPAÑA
Atención al cliente: 901 11 69 12
grupopuma@grupopuma.com
Apoio ao cliente: 932 50 50 94
International Service: +34 957 76 40 40
gpx@grupopuma.com
www.grupopuma.com